

高級既調合漆喰

# しろかべ



**KOMAGATA INC.**

駒形石灰工業株式会社



“しろかべ”が使用された鎌倉鶴岡八幡宮

日本の気候風土に適合した漆喰壁。その伝統と美を大切にして生み出されたのが、この「しろかべ」です。

「しろかべ」は特選消石灰に角又、麻苳、骨材等を理想的に配合した、既調合の漆喰です。



## 「しろかべ」の機能性

**呼吸性**…室内の湿気を壁の呼吸により調節します。したがって、壁表面が結露せず適度の乾き状態を保ちます。

**耐火性**…不燃性で防火性に優れています。熱による有害ガスが出ません。

**耐水性**…古い蔵で証明される様に外気の雨風に対しての耐水性に優れた壁材です。

**抗菌性**…アルカリ性の材質で、カビの発生が抑えられますので、内壁外壁にも最適です。

## 「しろかべ」の特長

- 既調合品なので、必要量だけ練って使えます。
- 練り置きもできますので経済的です。
- 天然素材（石灰、麻苧、角又）なので安心です。
- コテのび、コテ切れが良く、作業性に優れ、しっとりとした仕上がりになります。
- 古壁の補修、屋根漆喰にも使用できます。

### 施工上の注意

- ・ 気温5℃以下では施工を見合わせて下さい。
- ・ 防カビ剤は変色の原因になりますので、混合しないで下さい。
- ・ 防凍剤は種類により変色する事もありますので、ご注意ください。
- ・ 着色する場合は、顔料を水でといてから使って下さい。
- ・ 急激な乾燥は、ひび割れの原因になります。
- ・ 未乾燥のときの煙は、変色の原因になります。

高級既調合漆喰

# しろかべ<sup>®</sup> 20kg

## 標準施工法

混水量	しろかべ20kgを水15ℓ～18ℓに浸透させてから練り合わせて下さい。
塗面積	しろかべ20kg仕上げ 11～15㎡ (3.3～4.5坪) / 1mm～2mm パターンコテ引き 6～10㎡ (1.8～3坪) / 2mm～3mm
塗り付け	中塗りが半乾燥のときに上塗り（しろかべ） 中塗りが乾燥のときは、シーラー塗布して吸水調整をして下さい。 （上塗りは、下付け、上付けで施工して下さい。）
砂漆喰	しろかべ20kgに硅砂、川砂を10kg～30kg混合し、さらに苧、接着剤を加えると強度が上がります。
練り置	材料を安定化し、作業性及び仕上がりが向上します。

## 施工例

下地	目地処理	下塗り	中塗り	上塗り
ラスボード	ジョイントテープ	石膏プaster	砂漆喰	しろかべ
平ボード	ジョイントテープ	石膏プaster	砂漆喰	しろかべ
モルタル	シーラー処理	砂漆喰 ドロプラ下塗	砂漆喰 ドロプラ中塗 寒冷紗	しろかべ

(中塗りは砂漆喰を施工すると、より良く仕上がります)

製造・発売元



**駒形石灰工業株式会社**

栃木県安蘇郡葛生町大字葛生4201  
TEL 0283 (85) 2484 (代)  
FAX 0283 (86) 2851

取扱店